



PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA DAS SUPERFÍCIES METÁLICAS:

- 1 - PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES :
APLICAR JATEAMENTO ABRASIVO COM AREIA AO METAL QUASE BRANCO PADRÃO SIS - SA - 21/2 GRAU A.
- 2 - FUNDO :
APLICAR 1 DEMÃO DE REVESTIMENTO INORGÂNICO DE ZINCO AUTO CURÁVEL ESPESSURA DA PELÍCULA SECA DE 75 MICRONS, COMPONENTE BÁSICO DE SILICATO DE ZINCO NA PELÍCULA SECA, MÍNIMO DE 80%.
- 3 - INTERMEDIÁRIA :
APLICAR 2 DEMÃOS DE REVESTIMENTO EPÓXI POLIAMIDA DE GRANDE DESEMPENHO COM ESPESSURA DA PELÍCULA DE 125 MICRONS CADA DEMÃO, REVESTIMENTO COM 2 COMPONENTES.
- 4 - ACABAMENTO :
APLICAR 1 DEMÃO DE ESMALTE DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, AGENTES QUÍMICOS E INTemperies, COM ALTO BRILHO E ESPESSURA DA PELÍCULA SECA DE 35 MICRONS.



CESAN
Qualidade em Saneamento

MUNICÍPIO: SERRA		DISTRITO: SEDE		BAIRRO:	
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DE SERRA					
TÍTULO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO					
LEITO DE SECAGEM					
PROJETO BÁSICO					
COBERTURA MÓVEL – PLANTA, CORTES, BANZO SUP. E LISTA DE MATERIAIS					
N° P.L. 0000/00					
ESCALA:	INDICADA	FOLHA:	N° CESAN		REV: 01
	04 / 05		A 0 3 5 0 0 0 9 2 7 X X 0 0 0 3		